

불소 이형제 DAIFREE FB-962

 TECHNICAL
DATASHEET

DAIFREE FB-962는 불소계 내부 이형제입니다. 고무와 수지에 첨가해 제품 표면에 높은 비점착성을 발현해, 이형 개선과 표면 개질이 가능합니다.

개요

- 불소를 주성분으로 하고 있어, 고무에 뛰어난 비점착성을 부여합니다.
- 롤 가공성의 향상에도 효과적입니다.
- 환경 규제에 대응한 구성입니다.
- 폴리올계, 퍼옥사이드계 양쪽 모두 용이하게 처리할 수 있습니다.
- 첨가에 의한 물성 저하는 거의 없습니다.

일반 물성

항목	단위
외관	백색 고체
비중	1.17 (25℃)
유효성분	99.9mass% 이상
용점	40℃
권장 첨가량	0.1-3 중량부
용해성	석유계에 가용
소방법 분류	비위험물

* 상기 수치는 대표값이며, 보증값은 아닙니다.

적용분야

각종 고무; SBR, NBR, EPDM, FKM, CR, ACM 등
열경화성 수지; 에폭시 수지, 불포화 폴리에스테르 수지, 페놀수지 등

사용방법

용점 이상의 온도에서 용해시켜, 롤 또는 연사기 등으로 고무와 균일하게 처리하십시오.

권장 온도 범위

실내 온도~200℃

취급방법 / 안전정보

- 사용 전에 SDS와 라벨에 기재된 주의사항을 반드시 읽어주십시오.
- 본 제품은 공업용도로서 개발된 것으로 그 이외의 사용에 대해서는 안전성을 보증하지 않습니다. 의료 용도, 식품 용도 등으로 사용하시는 경우에는 당사에 사전에 연락하십시오.

포장 사양

- 1kg, 10kg

For more information, visit our website.

다이킨 코리아 주식회사

<http://www.daikin-korea.co.kr>

tds-m-532-J_ver03_Jul_2019

Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2019